



BORI tenkovrstvá lazura

OBLAST POUŽITÍ

Pro dekoraci a ochranu dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: na dřevěné obložení, obložení stěn a stropů, zábradlí, jednoduchý nábytek...

VLASTNOSTI

- průsvitný nátěr zvýrazňující přírodní vzhled dřeva
- dekorativní ochrana
- hloubková ochrana dřeva
- neobsahuje biocidní prostředky
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikro pigmenty
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý, 11 standardních odstínů; 75 odstínů dle barevných předloh HELIOMIX
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů, HELIOMIX
LESK	/
HUSTOTA	0,85 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(f), 700 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 660 g/l, báze max. 690 g/l
BALENÍ	standardní odstíny: 0,75 l, 2,5 l, 5 l; HELIOMIX : 1 l, 10 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štetec, váleček, máčení, nános hadrem				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 5 hod, další vrstva po 6 - 10 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	/	1x BORI tenkovrstvá lazura	1x BORI lak lazura UV PROTECTION
	uvnitř - vlhké prostory		1x BORI impregnace	1x BORI tenkovrstvá lazura	1x BORI lak lazura UV PROTECTION
	vně		1x BORI impregnace	1x BORI tenkovrstvá lazura	2x BORI lak lazura UV PROTECTION
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	/	/	1x BORI tenkovrstvá lazura
	vně		u velmi poškozených nátěrů 1x BORI impregnace	1x BORI tenkovrstvá lazura	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION



POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Při obnovování starých nátěrů zvolíme světlejší odstín než byl použitý původně, nebo původní odstín smícháme s bezbarvým odstínem. Počet vrstev má vliv na odstín – každá vrstva navíc odstín ztemní.
- Z důvodu velkého vlivu druhu dřeva na výsledný odstín doporučujeme provést zkoušku odstínu na menším povrchu.
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme ochranu dřeva z obou stran čímž docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- **BORI tenkovrstvou lazuru** lze používat i jako mořidlo před lakováním **IDEAL laky na parkety** a **TESSAROL laky**.
- **BORI tenkovrstvou lazuru** skladujeme v originálním a dobře uzavřeném obalu v suchém prostoru (+ 5 až + 35 °C). Nespotřebovaný výrobek přelijeme z většího obalu do menšího až po okraj, dobře uzavřeme a označíme.