



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Top Olej

Olejovo voskový nátěr speciálně vytvořený pro použití na dřevěný nábytek a kuchyňské pracovní desky. Osmo Top Olej činí dřevěný povrch odolný vůči běžným domácím chemikáliím a skvrnám, je rovněž voděodolný a odolný proti opotřebení.



3028  
bezbarvý  
polomat



3058  
bezbarvý  
matný



3061  
akát  
matný



3068  
natural  
matný



3037  
bílý  
polomat



3038  
terra  
polomat



3039  
grafit  
polomat

(poznámka – veškeré odstíny jsou vyobrazené na dubu)



24 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



### Popis produktu:

Bezbarvá nebo transparentní nátěrová hmota kombinující přírodní oleje a vosky pro úpravu dřevěného nábytku a dřevěných kuchyňských desek. Osmo Top Olej je nátěrovou hmotou na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, mikroporézní povrch nepraská, neodlupuje se a netvoří šupinky. Je odolný vůči vínu, pivu, nápojům typu Cola, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě v souladu s požadavky normy DIN 68861-1A - zamezuje vzniku stop po vodě. Ušchlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN

53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

Osmo Top Olej je bezpečný ve styku s potravinami dle EN 1186 část 5/14.

### Doporučené použití:

Osmo Top Olej je vhodný pro ochranu dřevěných nábytkových ploch a pracovních desek z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, regály apod.) ve vnitřních prostorách. Je vhodný též pro korek a OSB desky.



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej) a vosků, parafínů, pigmentů, bezolovnatých sikativ (sušidel) a přídatných látek zajišťujících vodoodpudivost.

Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek nepodléhá požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání.

## Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota): 0,92-0,97 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotropní

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 60°C podle DIN EN ISO 2719

## Skladovatelnost:

5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech v suchu. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

## Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (max. 18% vlhkost dřeva). Osmo Top Olej je připravený přímo k použití, prosím

neředte. Před použitím dobře promíchejte.

Důkladně očistěte staré mikroporézní nátěry. Staré laky a barvy je nutno úplně odstranit. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření). Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo).

Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem a konečně zbroušení nábytku a pracovních desek proveďte brusným papírem s hrubostí P150 – 240 (závisí na druhu dřeva, na pracovní desky však použijte max. hrubost P150).

Před aplikací oleje odstraňte prach z broušení povrchu smetáčkem nebo vysavačem.

Výsledný nátěr dřeva závisí na několika faktorech, mimo jiné na stavu dřeva. Z toho důvodu je vždy třeba provést zkušební nátěr, a to zejména u neznámých dřevěných povrchů.

## Zpracování/aplikace:

První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete, použijte Osmo váleček z mikrovlákna, Osmo štětec nebo pomocí nanášecího rouna z Osmo Nanášecího setu pro olejové barvy. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin.

Druhý nátěr proveďte tence válečkem z mikrovlákna nebo pomocí nanášecího rouna, popř. nanášejte textilií neuvolňující vlákna. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin.



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr pomocí nanášecího rouna, popř. pomocí textilie nevolňující vlákna, na očištěný a suchý povrch.

## Čištění pracovního nářadí:

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromatických sloučenin).

## Doba schnutí:

Přibližně 8 - 10 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti). Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.

## Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>. Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

## Upozornění:

Top olej 3028 bezbarvý hedvábný polomat a 3058 bezbarvý matný zesiluje přírodní odstín dřeva (tzv. mokrý efekt).

Top olej 3068 natural potlačuje tento mokrý efekt a chrání dřevo téměř neviditelně. Hodí se na světlé typy dřevin a umožní zachovat jejich přírodní odstín. Na tmavých a červených typech dřevin vytváří Top

olej 3068 natural lehce bílý pigmentový povrch.

Top olej 3061 akát je lehce tónovaný nátěr, který propůjčuje dřevu ušlechtilý charakter.

Při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti vzduchu a malém větrání se prodlužuje doba schnutí. Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem. Povrchy s úpravou Osmo Top olejem mají snadnou údržbu.

K čištění za vlhka přidat do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix č. 8016 a plochu setřít hadrem (ne na mokro!). K oživení a intenzivnímu čištění v případě potřeby použít Osmo Voskovou údržbu a čisticí prostředek č. 3029. Vyššího stupně lesku se dosáhne, když se po důkladném uschnutí očištěné plochy tence nanese Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek č. 3029 a po uschnutí se vyleští.

## Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Používejte

pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo Čističi štětců nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102, třída B2 (normálně hořlavý).



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

## Odstraňování odpadu:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

## Barevné odstíny:

3028 bezbarvý , hedvábný polomat

3058 bezbarvý, mat

3061 akát, mat

3068 natural, mat

3037 bílá, hedvábný polomat

3038 terra, hedvábný polomat

3039 grafit, hedvábný polomat

## Velikosti balení:

0,5 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné záruky.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00

Verze 05/19



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)