



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Údržbový olej

Hlubková péče a běžná údržba



3079
bezbarvý
mat



3081
bezbarvý
hedvábný polomat



40-60 m²/l
1 nátěr



3098
bezbarvý
polomat protiskluz



3440
bílý
transparentní



Popis produktu:

Osmo Údržbový olej zajišťuje hlubkovou péči i běžnou údržbu olejovaných podlah. Zašlé a matné podlahy Osmo Údržbový olej oživí. Při včasnému použití Osmo Údržbového oleje (neošetřené dřevo nesmí být vystaveno okolním vlivům) zabráníte pracnému broušení a nutnosti provádět renovační nátěry.

Doporučené použití:

Je určený pro všechny olejované dřevěné podlahy jako jsou podlahy z masivního dřeva, masivní prkna, parkety, palubky, OSB desky a korkové podlahy stejně jako pro schodiště a nábytek. Zvláště doporučeno pro použití u silně namáhaných podlah (restaurace, muzea a další typy silně namáhaných podlah). Pro tmavé typy tvrdého dřeva s vysokým obsahem látek (jako jsou

wenge, meranti, merbau apod.) doporučujeme použití Osmo Tvrdého voskového oleje 2K nebo Osmo Čistého vosku.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, sikativ (sušidel) a přídatných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Na výrobek se nevztahují požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II).

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost: 0,85 – 0,95 g/cm³



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

viskozita: 40 – 60 s (4 mm, DIN 53211)

zápach: slabý, jemný; po
zaschnutí bez zápachu

teplat vzplanutí: > 60 °C (DIN 53213)

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Výrobek může přemrznout.

Příprava:

Olejovaný dřevěný povrch musí být čistý, suchý, bez přítomnosti prachu. Povrch omyjte Osmo Intenzivním čističem a důkladně opláchněte čistou vodou.

Zpracování/Aplikace:

OSMO Údržbový olej je připraven k přímému použití, před aplikací důkladně protřepejte. Přípravek naneste v tenké vrstvě Osmo válečkem z mikrovlákna nebo stěrkou na suchý a čistý dřevěný povrch a rozleštěte bílým leštícím kotoučem. Odstraňte nadbytečný materiál. Na malé plochy je možno přípravek nanést bavlněným hadrem, nevolňujícím vlákna. Nechte dobře zaschnout, zajistěte dostatečné odvětrávání.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Vydatnost :

1l stačí při 1 nátěru na cca 40-60 m²

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Zajistěte dobré větrání. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Upozornění:

Výsledek ošetření závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme provést zkušební nátěr. Je-li dřevo neošetřené nebo již zašlé, je nezbytné povrch nejprve obrousit a ošetřit Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor:

Výrobek nasáklý hadr okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě, hrozí nebezpečí samovznícení.



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Barevné odstíny:

3079 Bezbarvý mat

3081 Bezbarvý hedvábný polomat

3098 Bezbarvý polomat protiskluz (R9)

3440 bílý transparentní

Velikosti balení:

1 l; 2,5 l; 10 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,

Verze 01/10



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz