

CONATO LAM contact

kontaktní lepidlo na lamináty

Oblast použití

Kontaktní vysoko produktivní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě. Vyznačuje se velmi vysokou lepidlostí, počáteční pevností, vysokou tepelnou odolností spoje, dlouhým otevřeným časem a oproti běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Doporučuje se pro lepení laminátů, PVC, korku, koberců, plastů, atd. Obecně je vhodný k lepení nesavých a savých materiálů.

Pro vysoko-pevnostní lepení laminátů doporučujeme použít lepidlo CONATO HM contact!

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla CONATO LAM contact

- nižší zápach a zdravotní nezávadnost,
- velmi vysoká tepelná odolnost spoje,
- velmi dlouhá otevřená doba a velmi krátký montážní čas a vysoká lepidlost,
- výrazně příjemnější, čistější a rychlejší práce,
- široký rozsah volitelné šířky nánosu,
- velmi krátká doba zavaznutí (čekací doba pro spojení),
- velmi nízká spotřeba
- neobsahuje VOC, ODS, CFC.

Charakteristika

Typ	bezbarvá kapalina
Aplikace	stříkáním
Měrná hustota	0,9-0,99 g/cm ³
Tlak	0,770 MPa
Tepelná odolnost spoje	až 95 °C
Vydatnost	až 16 m ² / l
Otevřená doba	až 18 hodin
Doba zavaznutí	30 s - 4 minuty
Vydatnost	max. 32 m ² / l

Optimální podmínky pro lepení

Teplota lepených materiálů a prostoru	20 °C
Relativní vlhkost	45 - 55 %
Doba zrání spoje při 20°C	48 hodin
Cirkulace čerstvého vzduchu	

Aplikace

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Lepidlo se nanáší oboustranně pokrytím 80 - 100% lepené plochy a po zavaznutí cca 30 s až 4 min (v závislosti na vlhkosti a teplotě) se lepené plochy spojí. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpravidla zpomaluje zavaznutí lepidla. Některé porézní materiály mohou vyžadovat dva nástřiky. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle.

Balení

Tlakové nádoby 22 l; spreje 500 ml.

Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při teplotě 15 - 35°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladovat mimo dosah dětí.

Neskladujte na studené betonové podlaze.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Technický stav :20.8.2014.....

Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.

Důležité upozornění :

Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zpracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.

Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!

Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.

Současně platí námi předané ústní informace.

Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování závisí na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.

Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.

Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.